

Specyfikacja techniczna

BAYFERROX 610

CAS: 1309-37-1/1317-61-9/20344-49-4

Mieszanka: pigment red 101(77491) / pigment black 11 (77499)/ pigment yellow 42 (77492)

Parametr	Wartość	Metoda badania
Pełny ton:		
dE	0,0 - 1,5	No. 001 z 1995-04-28
dL	-0,5 - 0,5	
da	-1,2 - 1,2	
db	- 1,3 - 1,3	
 Rozbiał z dwutlenkiem tytanu (1:5), TRONOX® R-KB-2		
dE	0,0 - 1,5	No. 001 z 1995-04-28
da	- 1,2 - 1,2	
db	- 1,3 - 1,3	
 względna siła barwienia [%]	95 - 105 %	No. 003 z 1994-03-11
Pozostałość na sicie (0,045mm sito)	max. 0,1 %	DIN ISO 787-3
Opakowanie:	worki papierowe	
Okres ważności:	5 lat	